DisArm 100

Disarmante chimico emulsionabile.

PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO

È particolarmente indicato per:
Preparare casseforme di legno e metallo per un disarmo agevole.
Applicazioni consigliate:
Lubrificare e disarmare ogni genere di cassero tradizionale.
Non adatto per calcestruzzi a scassero rapido.

CARATTERISTICHE

L'elevata compatibilità garantisce la riuscita di ogni genere di lavorazione succesiva.
La speciale formulazione elimina la formazione di macchie sul calcestruzzo asciutto.
L'eccellente lubrificazione riduce graffi e migliora facilità e velocità di pulizia dei casseri.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del prodotto
Casseri in metallo: miscelare 1 parte di **DisArm 100** e 5 parti di acqua pulita.
Casseri in legno: miscelare 1 parte di **DisArm 100** e 10 – 15 parti di acqua pulita.

Non eccedere le dosi consigliate.

Applicazione
1_Stendere un velo a spruzzo sulle casseforme in cui gettare il calcestruzzo.
2_Rimovere gli eventuali eccessi di disarmante con un panno asciutto.

Dosi eccessive di prodotto possono compromettere in maniera anche grave la resa finale.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Aspetto	Liquido giallo paglierino
Densità	0,895 +/- 0,015 kg/l
Resa	Casseri in legno 120-150 mq per litro Casseri in metallo 30 – 40 mq per litro
Confezioni	Taniche da 5 L e 10 L
Conservazione	12 mesi in luogo asciutto e protetto nelle confezioni integre, tra +5° e +35°C

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- In caso di applicazioni diverse da quelle riportate in scheda è bene effettuare preventivamente un controllo di idoneità e/o contattare il Technical Service Licata per approfondimenti.
- Verificare sempre prima dell'applicazione la corrispondenza di colore, consistenza ed aspetto. Eventuali reclami in merito non saranno accettati ad applicazione effettuata.
- Non applicare in condizioni estreme come su supporti ghiacciati o in presenza di nebbia/eccessiva umidità ambientale.

Per evitare difetti estetici e funzionali, in caso di esposizione diretta ai raggi solari è necessario prevedere schermature adeguate.

- Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del sottofondo e del prodotto durante l'applicazione e l'asciugatura siano comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Curare adeguatamente il prodotto fino alla completa asciugatura ed almeno nelle prime 48-72 ore, riparandolo da pioggia, vento, intemperie e dai raggi diretti del sole.
- La temperatura ed il tasso di umidità possono accelerare (se elevati) o rallentare (se troppo bassi) anche drasticamente il processo di maturazione, fino a fermarlo del tutto.
- La presenza di ponteggi, l'uso di materie prime naturali e l'impossibilità di controllare le condizioni atmosferiche e del sottofondo possono portare a segni di ripresa e disomogeneità di cui Licata SpA non si ritiene responsabile.
- Il prodotto fresco può essere lavato con acqua.

SICUREZZA

Proteggere occhi e mani durante l'applicazione.

Consultare e tenere a disposizione la versione più aggiornata della Scheda di Sicurezza per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto.

NOTE

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Tutta la documentazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti Licata SpA è disponibile nella sua forma più aggiornata sul sito aziendale ***licata SpA*** Inoltre, la nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il Technical Service Licata all'indirizzo servizio-tecnico@licataspa.it

Rif. Scheda: TDS P10823 - rev.10/21.

licata S.p.A.
via A. De Gasperi, 155
92024 Canicattì (AG) - Italia