

Glossy

Idro smalto murale certificato per ambienti con presenza di alimenti.



Ideale per locali dove si lavorano alimenti



Elevata copertura



Elevata adesione



Resistenza all'abrasione



Bassissimo VOC



Traspirante



Super lavabile

PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO

È particolarmente indicato per

Dipingere superfici che necessitano di una finitura impermeabile, antimacchia, ad effetto smalto. Particolarmente indicato per locali dove si lavorano alimenti (cucine, macellerie, ecc) o ambienti soggetti a frequenti sanificazioni e lavaggi.

Applicazioni consigliate:

Dipingere superfici di ogni tipo: Edifici commerciali, residenziali, showroom, abitazioni ecc. Sottofondi adatti (solo interni):

- Finiture civili base calce
- Finiture civili base cemento
- Gesso (previa applicazione di primer in caso di lisciatura a bassissimo assorbimento)
- Cartongesso
- Superfici già verniciate, previa accurata verifica e pulizia del supporto
- Calcestruzzo

Versione standard: può essere colorata secondo la mazzetta **licatacolore2.0 Interior**.

CARATTERISTICHE

Conforme alla UNI 11021:2002 è ideale per ambienti ad alto standard igienico/sanitario.

Eccellente ritocco: permette di correggere aree specifiche senza creare aloni o difformità.

Impermeabile ed antimuffa, l'additivazione biocida lo rende immune alle aggressioni fitotrofiche.

Eccellente resa, grazie all'attenta selezione delle materie prime.

Conforme alla **UNI EN 13300**.

Disponibile nelle tre versioni: **lucido, satinato ed opaco**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il sottofondo deve essere pulito, planare, coeso e privo di ogni genere di sostanza distaccante. È sempre consigliato l'utilizzo di un primer per uniformare l'assorbimento, che diventa obbligatorio per supporti molto assorbenti (gesso, cartongesso, ecc).

- **Supporti nuovi:** nessuna precauzione oltre quelle indicate
- **Supporti degradati o sfarinanti:** rimuovere ogni parte friabile, poco coesa o distaccante e ripristinare la corretta planarità con prodotti Licata.
 - **Supporti con scarsa planarità:** applicare il fondo riempitivo **Uniformante LG** prima della stesura.
 - **Supporti con presenza di alghe o muffe:** pretrattare le superfici interessate con biocida **Sanus**.

Preparazione del prodotto

È possibile diluire il prodotto con acqua pulita nelle seguenti modalità: Applicazione a pennello o rullo: prima mano 25% - seconda mano 20% - Applicazione airless: 25%. Dopo diluizione omogeneizzare il prodotto per qualche minuto con miscelatore a basso numero di giri.

Applicazione

- 1_ Stendere il prodotto in due o più strati incrociati, a pennello, rullo o con macchina Airless, avendo cura di coprire il 100% della superficie da trattare.
- 2_ In caso di applicazioni multiple, realizzare gli strati successivi a distanza di 3-4 ore circa.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Aspetto	Liquido Bianco
Resa	7 - 8 m ² /L in due mani
Diluizione	Prima mano 10 % Seconda mano 10 %
Tempo di essiccazione	Fuori tatto 3-4 ore circa Completa 24 ore circa
Temperatura di Applicazione	tra +5 °C e + 35 °C e 70% di U.R.
Conservazione nelle confezioni originali integre	12 mesi in luogo asciutto tra +5° e +35°C
Confezione	Secchio in polipropilene da 4 L - 14 L
Legante	Copolimeri sintetici
Peso specifico	1,30 kg/L
Potere coprente	Eccellente
Presenza di sporco	Bassa
Brillantezza	Lucido, Satinato ed Opaco
Finezza	< 100 micron
COV (Direttiva 2004/42/CE) per pittura per pareti interne (Cat A/a):	< 100g/L di COV

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
 - In caso di applicazioni diverse da quelle riportate in scheda è bene effettuare preventivamente un controllo di idoneità e/o contattare il Technical Service Licata per approfondimenti.
 - Verificare sempre prima dell'applicazione la corrispondenza di colore, consistenza ed aspetto. Eventuali reclami in merito non saranno accettati ad applicazione effettuata.
 - Non applicare in condizioni estreme come su supporti ghiacciati o in presenza di nebbia/eccessiva umidità ambientale.
- Per evitare difetti estetici e funzionali, in caso di esposizione diretta ai raggi solari è necessario prevedere schermature adeguate.
- Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del sottofondo e del prodotto durante l'applicazione e l'asciugatura siano comprese tra +5 °C e +35 °C.
 - Curare adeguatamente il prodotto fino alla completa asciugatura ed almeno nelle prime 48-72 ore, riparandolo da pioggia, vento, intemperie e dai raggi diretti del sole.
 - La temperatura ed il tasso di umidità possono accelerare (se elevati) o rallentare (se troppo bassi) anche drasticamente il processo di maturazione, fino a fermarlo del tutto.
 - La presenza di ponteggi, l'uso di materie prime naturali e l'impossibilità di controllare le condizioni atmosferiche e del sottofondo possono portare a segni di ripresa e disomogeneità di cui Licata SpA non si ritiene responsabile.
 - Il prodotto fresco può essere lavato con acqua.

SICUREZZA

Proteggere occhi e mani durante l'applicazione.

Consultare e tenere a disposizione la versione più aggiornata della Scheda di Sicurezza per informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto.

NOTE

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative e si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Tutta la documentazione necessaria per l'utilizzo in sicurezza dei prodotti Licata SpA è disponibile nella sua forma più aggiornata sul sito aziendale **licata SpA** Inoltre, la nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il Technical Service Licata all'indirizzo servizio-tecnico@licataspa.it

Rif. Scheda: TDS P10359 - rev.08/21.