

Silsan Color

Revêtement en pâte acrylo-siloxanique imperméable, respirante et résistant aux moisissures. Idéal pour la décoration de façades.



DOMAINES D'EMPLOI PRINCIPAUX

Il est particulièrement indiqué pour :

Décorer les systèmes de manteau, en combinaison avec des panneaux respirants (laine de roche et similaires) ou non respirants (EPS, phénoliques, etc.). Il se distingue par sa finition souple et uniforme.

Applications recommandées :

Revêtir et décorer avec une finition imperméable des façades de toutes sortes (enduits, lissages, etc.). Résistant aux moisissures et aux intempéries, il est idéal aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Supports admissibles (en intérieur et en extérieur) :

- Systèmes d'isolation thermique
- Enduits isolants
- Enduits à base de chaux, ciment ou chaux/ciment
- Enduits avec treillis d'armature dans les cycles de restauration des façades
- Béton préfabriqué ou coulé en place

CARACTÉRISTIQUES

Hydrofuge et semi-transpirant grâce à l'équilibre entre les siloxanes et les polymères acryliques.

La finition homogène permet de décorer les surfaces avec un effet souple et uniforme.

La compacité réduit les déchets et améliore la maniabilité.

La force d'adhérence élevée le rend compatible avec tous les supports courants utilisés dans la construction.

Large choix de couleurs compatibles avec la palette **licatacolore2.0**.

MODALITÉS D'APPLICATION

Préparation du support

Le support doit être propre, plan, cohésif et sans aucun type de substance empêchant l'adhérence. Il est toujours conseillé d'utiliser un primaire pour uniformiser l'absorption.

- **Supports neufs** : pas de précautions autres que celles indiquées.
- **Supports dégradés ou farinants** : Éliminer toute partie friable ou peu cohésive et rétablir une planéité correcte. Les lignes **licatarepair** et **licatacem** sont particulièrement indiquées.
- **Supports à faible planéité** : appliquer le fond de remplissage **Uniformante LG** avant la pose.
- **Supports avec présence d'algues ou de moisissures** : prétraiter les surfaces affectées avec le biocide **Sanus**.

Préparation du produit

Le produit est prêt à l'emploi mais peut être dilué jusqu'à 1% avec de l'eau. Avant l'application, homogénéiser le produit avec un malaxeur à faible vitesse.

Application

- 1_Appliquer le produit à l'aide d'une taloche en acier inox.
- 2_À couche pas encore sèche, finir avec une taloche en plastique en l'écrasant et en le retournant avec des mouvements circulaires jusqu'à l'obtention de l'effet esthétique désiré.

**INFORMATIONS
SUR LE PRODUIT**

Aspect	Pâte - Blanc
Granulométrie - Rendu	tourné 1,0 mm - env. 1,7 kg/m ² tourné 1,2 mm - env. 2,0 kg/m ² tourné 1,5 mm - env. 2,6 kg/m ² tourné 2,0 mm - env. 3,2 kg/m ² griffé 2,0 mm - env. 3,0 kg/m ²
Dilution	Prêt à l'emploi, max 1% d'eau
Temps de prise	Sec au toucher environ 2-3 heures Complet environ 24 heures
Température d'application	entre +5 °C et +35 °C et 70% d'H.R.
Conservation en emballage d'origine intact	12 mois dans un endroit sec entre +5° et +35°C
Conditionnement	Seau en polypropylène de 25 kg
Poids spécifique	1,85 kg/L
Prise de saleté	Basse
Finition	Mate
COV (Directive 2004/42/CE) pour revêtement pour parois extérieures (Cat A/c) :	< 30g/L de COV

**PERFORMANCES
selon UNI EN 15824**

Caractéristique	Méthode d'essai	Exigence normative	Performance
Perméabilité vapeur d'eau	EN ISO 7783/2 2001	V1 (haute) V5 (basse)	V1
Absorption d'eau	EN 1062/3-2001	W1 (haute) W3 (basse)	W3
Adhérence	ISO 4624:2002	> 0,3 MPa	> 0,3 MPa
Durabilité	EN 13687-3	> 0,3 MPa	> 0,3 MPa
Conductivité thermique	EN 1745		λ=0,31 W/(m K)
Réaction au feu	EN 13501-1		Euroclasse A2 S1 d0

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Produit à usage professionnel.
- En cas d'applications différentes de celles indiquées sur la fiche, il convient d'effectuer préalablement un contrôle d'aptitude et/ou de contacter le Service Technique Licata pour toute précision.
- Toujours vérifier, avant l'application, que les couleurs, la texture et l'apparence correspondent. Aucune réclamation ne sera acceptée à ce sujet une fois l'application effectuée.
- Ne pas appliquer dans des conditions extrêmes comme sur des supports gelés ou en présence de brouillard/humidité ambiante excessive. Pour éviter les défauts esthétiques et fonctionnels, en cas d'exposition directe aux rayons du soleil il est nécessaire de prévoir les protections adéquates.
- S'assurer que les températures ambiantes, du support et du produit pendant l'application et le séchage sont comprises entre +5 °C et +35 °C.
- Préserver le produit jusqu'à son séchage complet et au moins au cours des 48-72 premières heures, en l'abritant de la pluie, du vent, des intempéries et des rayons directs du soleil.
- La température et le taux d'humidité peuvent accélérer (s'ils sont élevés) ou ralentir (s'ils sont trop bas) le processus de séchage, jusqu'à l'arrêter complètement.
- La présence d'échafaudages, l'utilisation de matières premières naturelles et l'impossibilité de contrôler les conditions atmosphériques et celles du support peuvent conduire à des signes de reprise et des parties hétérogènes dont Licata SpA n'est pas responsable.
- Le produit frais peut être lavé à l'eau.

SÉCURITÉ

Se protéger les yeux et les mains durant l'application.

Consulter et garder à disposition la version la plus actualisée de la Fiche de Sécurité pour toute information relative à l'élimination, au stockage et à la manipulation corrects du produit.

NOTE

Cette fiche technique remplace et annule les versions précédentes.

Les indications et performances fournies dans ce document sont basées sur nos connaissances technico-scientifiques actuelles, sont dans tous les cas à considérer comme purement indicatives, et se réfèrent à des conditions standards de laboratoire. L'acheteur doit par conséquent vérifier que le produit est adapté au cas spécifique, et assume toute responsabilité découlant de son utilisation. Toute la documentation nécessaire pour l'utilisation en toute sécurité des produits Licata SpA est disponible sous sa forme la plus récente sur le site de

la société **licata SpA**. De plus, notre réseau de technico-commerciaux garantit un conseil rapide et est à votre disposition pour toute information ou question. Pour plus de précisions il est possible de contacter le Service Technique Licata à l'adresse servizio-tecnico@licataspa.it

Réf. Fiche : TDS P10255 - rév. 07/21.