

licataTHERM rete 222

Rete in fibra di vetro, alcali-resistente, indemagliabile, idonea per i cicli di rasatura armata e nei sistemi di isolamento termico a cappotto ETICS.



PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO

- Sistemi di isolamento termico a cappotto **Licatatherm STRONG**
- Rasature armate di pareti interne e facciate esterne
- Rasature armate di supporti che presentano cavillature e/o microfessurazioni

Per l'applicazione su sottofondi diversi si invita a contattare l'ufficio tecnico.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare la prima mano di rasante con spatola dentata metallica, garantendo uno spessore minimo 2-3 mm. Successivamente annegarvi la rete di armatura **Licatatherm rete 222**: partendo dall'alto verso il basso, avendo cura di non creare pieghe. Stendere la rete sovrapponendo i teli, in prossimità dei giunti, per almeno 10 cm. La rete va posizionata al centro o nel terzo esterno dell'intonaco di base. Applicare un ulteriore strato di rasante fino a coprire totalmente la rete. Lo spessore dello strato di armatura non deve essere inferiore a 4 mm.

DATI TECNICI

Caratteristiche tecniche	Valori	Norma
Massa per unità di superficie:	222 g/m ² (± 5 %)	EAD 040016-01-0404
Contenuto di ceneri	% 82 ± 3	"
Calore di combustione	MJ/kg ≤ 8	ISO 1716
Dimensione media della maglia (ordito × trama)	(10,0 x 8,5) ± 0,5	EAD 040016-01-0404
Apertura della maglia (ordito × trama)	(7,8 x 7,5) ± 0,5	"
Resistenza a trazione della rete apprettata:		"
- Ordito	≥ 60 (≥ 3000) N/mm (N/5 cm)	
- Trama	≥ 58 (≥ 2900) N/mm (N/5 cm)	
Resistenza a trazione dopo invecchiamento agli alcali:		"
- Ordito	≥ 50% della resistenza iniziale	
- Trama	≥ 20 N/mm della resistenza iniziale	
Colore	bianco	
Larghezza	100 cm	
Lunghezza	50 cm	
Packacking	Rotolo da 50 m ² 1 pallet contiene 20 rotoli (1.000 m ²)	

AVVERTENZE

- Evitare la formazione di piegature e/o bolle durante l'applicazione della rete.
- Proteggere dai raggi UV, umidità e pioggia battente.
- Conservare in ambiente asciutto e pulito.

SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

NOTE

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono desunte dalle informazioni fornite dal produttore. La casa produttrice si riserva di apportare modifiche e variazioni dovute ad esigenze tecniche senza alcun preavviso.

Rif. Scheda: 06.026